

MICROCEMENTO PROTETTO MATTE

Матовый двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для системы Microcemento

Microcemento Protetto Matte применяется для финишной отделки и защиты декоративного покрытия выполненного из Microcemento Struttura и Microcemento Fronte.

СВОЙСТВА

- Не содержит органических растворителей
- Высокая водостойкость
- Износостойкость и прочность
- Устойчивость к пожелтению
- Матовая поверхность (блеск 10 при 60° по ISO 2813)
- Экономичный расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты поверхностей, покрытых материалами Microcemento Struttura и Fronte. Подходит для применения на полах, стенах, мебели, в помещениях с высокой влажностью и прямым контактом с водой.

РАСХОД МАТЕРИАЛА НА 1 м²

На 1 слой около 40-50 гр/м² (в неразбавленном виде)

На 3 слоя около 100 гр/м²

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Microcemento Protetto Matte наносится на Microcemento Struttura и Microcemento Fronte. Поверхность должна быть ровной, сухой, без следов масла и пыли. Лак рекомендуется наносить через 24 часа после нанесения финишного слоя Microcemento Struttura или Microcemento Fronte.

Оптимальный диапазон температуры материала, поверхности основания и окружающей среды в зоне проведения работ: от +10°C до +25°C, влажность не более 80%. Также следует обеспечить отсутствие сквозняков в момент нанесения и высыхания лака.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Компонент А полностью вылить в чистую смесительную ёмкость и перемешать в течении 30 секунд, затем добавить компонент В и перемешивать в течении 2-3 минут до однородного состояния. Соотношение компонентов А/В (по массе): 4,5/1,0 (на 1 м² соотношение компонентов около 36 гр. лака/8 гр. отвердителя)

! Смешивание производить с помощью низкооборотного смесителя (300-400 об/мин). Особое внимание стоит обращать на перемешивание около дна и стенок емкости.

! Время работы материалом после смешивания не более двух часов.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

1. Лак Microcemento Protetto Matte наносится велюровым валиком с коротким ворсом тонким слоем.
! Не допускается нанесение толстым слоем.
! Материал рекомендуется наносить в три слоя.
2. Для первого слоя лак необходимо разбавить водой в соотношении 1/1.
3. Второй и третий слой лака наносятся не разбавленными.

! Время между слоями 2 - 4 часа.

СОСТАВ MICROCEMENTO PROTETTO MATTE

Компонент А (лак Microcemento Protetto Matte): акриловая дисперсия

Компонент В (отвердитель Microcemento Protetto Matte): алифатический изоцианат

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высыхание лака – 24 часа при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65 %. Время полного высыхания и набора прочности до момента воздействия воды и влажной уборки – не менее 7 суток.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовку лака, а также нанесение необходимо выполнять в перчатках и избегать попадания компонентов лака на кожу. При попадании на открытые участки кожи компоненты лака необходимо удалить ватным тампоном и промыть теплой водой с мылом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Условия транспортировки и хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.5-2009.

Перевозку и хранения компонентов лака рекомендуется осуществлять при температурах +5°C до +30°C.

Гарантийный срок годности – 12 месяцев. При условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке.

УПАКОВКА:

Лак: пластиковая бутылка 680 гр.

Отвердитель: пластиковая банка 150 гр.

Выход из упаковки около 8 м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.decorazza.com