



## **SOUS-COUCHE MICRO GRANITEE** (СУ КУШ МИКРО) **ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА -** **ОБРАЗУЕТ ШЕРОХОВАТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ,** **ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ ДЕКОРАТИВНОГО** **ПОКРЫТИЯ К ОСНОВАНИЮ, СНИЖАЕТ** **РАСХОД ФИНИШНОГО СЛОЯ**

### **Основные характеристики**

Образует непрозрачное матовое покрытие с шероховатой поверхностью, повышает адгезию декоративных покрытий к основанию, регулирует впитывающую способность основания, может колероваться в цвет близкий к цвету финишного покрытия, способствует достижению его равномерного цвета.

### **Состав**

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана (рутил), крупнодисперсный карбонат кальция кристаллический (мрамор).

### **Плотность**

1,56 г/см<sup>3</sup>

### **Массовая доля нелетучих веществ**

64 %

### **Область применения**

Для подготовки основания перед нанесением декоративных покрытий по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017. Может применяться для наружных и внутренних работ.

### **Подготовка поверхности**

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

### **Нанесение**

Кистью (235) или валиком (737) в один слой (на контрастные основания - в два слоя) на чистую, обеспыленную, сухую, подготовленную поверхность. Нанесение второго слоя грунтовки и/или структурного покрытия при температуре (18-22) °C через 6 ч, при более низкой температуре структурное покрытие наносить только после полного высыхания грунтовки.

### **Расход**

0,15-0,20 кг/м<sup>2</sup> на один слой.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Колеровка</b>                         | По каталогу финишного покрытия и Décocolor II.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Очистка инструмента</b>               | Водой сразу после окончания работы.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Срок годности</b>                     | 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.                                                                                                                                                                         |
| <b>Транспортирование и хранение</b>      | по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Меры предосторожности, утилизация</b> | Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации. |
| <b>Фасовка, кг</b>                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### ИНСТРУМЕНТ



Валик - 737

Кисть - 235

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016