

Propitex Антисептик Трудновываемый



Описание продукта

Назначение и область применения	Трудновываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Может использоваться самостоятельно или как защитная пропитка перед окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами. Антисептик применяется для обработки террас, беседок, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций, кроме конструкций, эксплуатируемых в грунте или под водой.
Свойства	Обеспечивает усиленную защиту древесины от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Обеспечивает высокоэффективную защиту при эксплуатации древесины в условиях слабого или умеренного вымывания. Химически связывается с древесиной, не препятствует склеиванию и окраске. Обработанная древесина приобретает зеленоватый цвет, который вне помещений может изменяться на медно-коричневый, а в дальнейшем на серебристо-серый.
Состав	Комплексные соединения меди, ПАВ, функциональные добавки, вода
Фасовка	5 кг; 10 кг

Нанесение

Подготовка основания	Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. Механическую обработку древесины необходимо выполнить до пропитки. Если поверхность древесины поражена дереворазрушающими грибами, рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины.
Нанесение	С помощью кисти, валика, разбрызгивающего устройства, в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 минут, погружение материала в рабочий раствор на 2-5 минут.
Расход	Для строганной древесины: 150-250 г/м ² Для пиленой древесины: 250-400 г/м ²
Чистка рабочих инструментов	По окончании работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	Не менее 48 часов при температуре (16-20)°C и относительной влажности воздуха 60%.
Температура нанесения	Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5°C.

Примечания

Меры безопасности	Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду, при нанесении краскопультом дополнительно использовать респиратор. При попадании средства на слизистые оболочки и кожные покровы – смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживать при комнатной температуре. После вскрытия продукт использовать в течение 14 дней. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Техническая информация



142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Май 2017