

WOODMASTER® Биосепт® - Ультра

УСИЛЕННЫЙ БИОЗАЩИТНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Назначение:

Защита древесины, находящейся в тяжелых условиях эксплуатации (I – XIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям (нижние венцы дома, половые лаги, подполы, подвалы и др.), в том числе имеющим прямой контакт с влажным грунтом
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, OSB, MDF, клееный брус, фанера и др.)

Свойства:

- содержит невымываемый антисептик, химически связывается с древесиной
- предотвращает появление, останавливает развитие и уничтожает биопоражения
- не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ
- глубоко проникает в структуру древесины
- не препятствует дыханию древесины
- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
- не скрывает природный рисунок древесины
- окрашивает древесину в зеленовато-фисташковый оттенок
- не содержит органических растворителей, не имеет ярко-выраженного неприятного запаха
- обладает низкой коррозионной активностью (не вызывает коррозии металлических элементов крепежа)



Рекомендации по применению:

Готовый к применению состав. Перед применением перемешать. Наносить на сухую (влажностью не более 30%), необработанную или очищенную от всех старых лакокрасочных покрытий древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ кистью, валиком, распылителем, методом окунания, вымачивания или автоклавирования. Исключить попадание влаги на обработанную поверхность в течение 7-ми суток после обработки для надежной фиксации биозащитных компонентов.

Технические данные:

Состав	невымываемые высокоэффективные антисептические компоненты, целевые добавки, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от $+5^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха менее 80%
Допустимая влажность древесины	не более 30%
Количество слоев	до достижения нормы расхода
Расход	- при нанесении кистью, валиком, распылителем: 250-300 г/м ² - при нанесении методом глубокой пропитки: 135-160 кг/м ³
Время высыхания (при $t^{\circ} +20\pm 2^{\circ}\text{C}$)	- межслойная сушка – 1 час - полное высыхание – 24 часа - полная фиксация защитных компонентов - 7 суток (под навесом)
Цвет покрытия	зеленовато-фисташковый
Прогнозируемый срок службы (внутри помещений или снаружи «под навесом»)	- при нанесении кистью, валиком, распылителем: до 35 лет - при нанесении методом глубокой пропитки: до 50 лет
Прогнозируемый срок службы (снаружи помещений в условиях открытой атмосферы)	- при нанесении кистью, валиком, распылителем до 5 лет - при нанесении методом глубокой пропитки: до 35 лет
Класс защиты по ГОСТ 30028.4-2006 против деревоокрашивающих и плесневых грибов	высокоэффективный антисептик
Классы условий службы ГОСТ 20022.2-80	с I по XIII
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	IV (малоопасно)
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ - выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1 год в заполненной герметичной таре
Фасовка	5; 10; 20 кг

Совместимость с другими ЛКМ:

	Этапы работ	Совместимые ЛКМ
ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ*	1. Грунтование (перед последующей отделкой финишными составами) <i>*в общих случаях не требуется, но допускается в случае необходимости</i>	АКВАТЕКС™ Грунт-антисептик
	2. Шпатлевание	EUROTEX™ Шпатлевка для дерева
	3. Финишная отделка защитно-декоративными составами	АКВАТЕКС™ : АКВАТЕКС, АКВАТЕКС Экстра, АКВАТЕКС Гель, АКВАТЕКС БАЛЬЗАМ, АКВАТЕКС Реставратор АКВАТЕКС™ : Lazur, Масло для садовой мебели ЛЮБИМАЯ ДАЧА™ EUROTEX™ : Аквалазурь
	4. Финишная отделка лаками для древесины	EUROTEX™ : Premium, Лак Яхтный, ЭКО EUROTEX™ Exclusive : Лак паркетный
	5. Финишная отделка красками и эмалями	DALI™ : Эмаль для окон и дверей, Грунт-эмаль по ржавчине Зв1 гладкая и молотковая, Краска резиновая
	6. Финишная огнезащитная обработка	PIREX™ : Decol Лак для дерева, Огнезащитная краска

**необходимо учитывать, что состав WoodMaster™ Биосепт-Ультра придает древесине зеленовато-фисташковый оттенок*

! Советы эксперта:

- в бытовых условиях для достижения заявленного срока службы и максимальной впитываемости состава в древесину, обработку рекомендуется проводить кистью из синтетических волокон
- обработанные составом изделия не рекомендуется подвергать дополнительной механической обработке; в противном случае рекомендуется провести повторную обработку составом