

## Cristal Air

Инновационная интерьерная краска нейтрализует до 98% формальдегида, находящегося в воздухе внутри помещения

- Инновационная гипоаллергенная формула
- Нейтрализует формальдегид, содержащийся в воздухе
- Образует устойчивое к мытью покрытие
- Легко наносится, не оставляя потёков

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагостойкая водно-дисперсионная краска для высококачественной окраски стен, потолков и архитектурных элементов интерьера в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Может применяться для окраски помещений в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (коридорах, игровых, буфетных, спальнях, музыкальных, гимнастических и спортивных залах, классных комнатах, кабинетах учителей и врачей, палатах, вестибюлях, столовых, физиотерапевтических кабинетах и т.д.)

### КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Olsta Northland, Monicolor, NCS, RAL и др. Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте [www.olsta.ru](http://www.olsta.ru)

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Подготовку поверхности обработать грунтом глубокого проникновения Interior Primer.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

Состав	Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный наполнитель, функциональные добавки, вода.
Плотность	БАЗА А — 1,3-1,35 кг/л, БАЗА С — 1,33-1,35 кг/л
Блеск	Матовая (7%)
Расход	По подготовленной и загрунтованной поверхности 12-14 м <sup>2</sup> /л. в один слой.
Высыхание	Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %. Влажная уборка не ранее чем через 28 суток.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой.
Хранение	48 месяцев с даты изготовления при не вскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.