

ООО ПК «ЭЛЕКТРО»

672016, г. ЧИТА, АГИНСКИЙ ТРАКТ, д. 22

Телефон: +7 (3022) 33-95-46, +7 (3022) 33-95-47

Факс: +7 (3022) 33-95-49

Емэйл: chitaelektro@mail.ru

21 марта 2014г

АКТ

осмотра и замера температуры

Состав комиссии:

кошар Белооголов В.Е.

ин. механик Вайрах А.И.

директор ТК «Теплый дом» Черномеренко Н.А.

Замер производился прибором: ТБ-1 (термометр биметаллический
общепромышленный, серия исполнения МЕТЕР ТБ-1)

Замеры температуры производились на следующих объектах: котельная производствен-
ной базы Модуль ООО ПК «Электро», ребенка
подает горячей воды Ф 219

Температура на открытом участке: 44°C

Температура на участке, покрытом жидкокерамической теплоизоляцией «БРОНЯ Антикор»:

слой ≈ 1-1,5 мм - 34°C

Температура окружающего воздуха 25°C - 30°C

Выводы комиссии: жидкая теплоизоляция «Броня Антикор»
показала свою эффективность, на экспериментальном
участке ребенок уменьшился температурой,
разница составила 10°C.

Члены комиссии:

Белооголов В.Е.

Вайрах А.И.

Черномеренко Н.А.

