

ALPHA PROJECTTEX

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

- На водной основе, без запаха
- Обладает отличной укрывистостью
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Идеальна для стеклообоев

Описание

Глубокоматовая краска на основе дисперсии акрилового сополимера для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Образует покрытие устойчивое к мытью с применением мягких моющих средств. Содержит минимальное количество летучих органических веществ. Не имеет резкого запаха: окрашенное пространство может быть использовано в этот же день. Микропористая структура поверхности способствует выводу лишней влаги из стен. Легко наносится и обладает высочайшей укрывистостью. Густая консистенция краски в состоянии покоя и высокая пластичность при нанесении гарантирует отсутствие потеков и разбрызгивания в процессе работы.

Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и т. п.), древесно-стружечным плитам, обоям, а также ранее окрашенным поверхностям.

Технические характеристики

Связующее	Акрилатный сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	58 %
Плотность	1,59 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	5 часов
Время полного высыхания покрытия	16-24 часа
Расход	9–11 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности

Упаковка

14



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль. Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом **Sikkens Alpha Aquafix**. При необходимости дополнительно обработайте поверхность изолирующей грунтовкой **Sikkens Alphacryl Primer** — для выравнивания поверхности по впитываемости. Краску наносите в два слоя с временным интервалом между слоями 5 часов.

Разбавление

При необходимости возможно разбавление водой не более 10 % по объёму.

Распыление

При безвоздушном распылении рекомендуемое рабочее давление: 160–180 бар, диаметр сопла: 0,38–0,53 мм (0,015–0,021 дюйма).

Базы	W05, M15, N00
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	Класс 2 по DIN EN 13300, устойчива к мытью с применением мягких моющих средств. Возможно небольшое изменение блеска покрытия
Содержание летучих органических веществ (VOC)	До 5 г/л при норме не более 30 г/л

Степень блеска



Gardner 60°