




Alpina Impression Effekt

Для создания ярко выраженных структур



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

5л; 10л

Назначение:

Структурная краска для создания высококачественных структурных поверхностей внутри помещения. Благодаря своей пастообразной консистенции легко наносится, как например дисперсионные краски или мелкозернистые штукатурки. Alpina Impression Effekt хорошо скрывает мелкие изъяны. Эта краска может быть использована как финишное покрытие так и в качестве подготовительной основы для лазурей Alpina Crystal Effekt, Alpina Lasur Effekt и Alpina Accent Effekt.

Свойства:

- Почти без запаха и эмиссии
- Идеальна для последующего нанесения
- Без растворителей, экологичная
- Водоразбавляемая и водостойкая
- Хорошо скрывает мелкие изъяны
- Стойкая к внешним повреждениям
- Открытая для диффузии
- Декорируется дополнительно эффектными лазуриями Alpina Effekt-Lasuren.

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки и шпатлевки
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон
 - гипсокартон
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные штукатурки
 - дисперсионные краски

Цветовые тона/ Колеровка:

белая

Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в большое число тонов. Также может быть заколерована вручную колерами Alpina-Kolorant. При колеровке вручную смешивайте все необходимое количество краски во избежание отличий и цветовых оттенков.

Внимание:

Во избежание видимых наложений на соприкасающиеся поверхности материал необходимо наносить за один рабочий прием.

Степень глянца:

матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Краску тщательно перемешать. Нанести валиком Alpina-Rolle, затем кельмой Alpina Effekt-Kelle произвести окончательное структурирование.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% полное высыхание около 12 часов. Готовность к последующим обработкам через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 2 м²/л, на гладком основании. При нанесении шпателем расход увеличивается в зависимости от толщины слоя. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

На очень темные или контрастные поверхности предварительно нанести слой Alpina Samtene für Innen.

Финишное покрытие:

Краску Alpina Impression Effekt необходимо хорошо перемешать и равномерно нанести валиком Alpina-Rolle. По желанию в мокром состоянии можно обработать щеткой Alpina-Bürste крестообразными движениями или через 5-10 минут индивидуально смоделировать с помощью кельмы Alpina Effekt-Kelle.

Состав:

Дисперсионные искусственные смолы, пигменты, минеральные наполнители, аддитивы, вода.

Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продуктах кат. A/a не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС – менее 1 г/л.



Alpina Impression Effekt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. В качестве грунтовой основы необходимо использовать для кривистого покрытия Alpina [Die Samtene für Innen](#).

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки: Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать после предварительной покраски [Alpina Die Samtene für Innen](#). Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё загрунтовать [грунтовками Alpina](#), а затем нанести предварительный слой [Alpina Die Samtene für Innen](#).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, загрунтовать [грунтовками Alpina](#) и нанести [Alpina Die Samtene für Innen](#).

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Не прочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержающиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить [грунтовками Alpina](#).

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать [шпатлевкой Alpina](#) и при необходимости загрунтовать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 708_RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.