

# Galvanize

Anticorrosive Primer For Industrial Use



Специальная антикоррозионная однокомпонентная эпоксидная грунтовка на растворителе, обогащенная цинковой пылью. Обеспечивает прочное и долговечное антикоррозийное покрытие (холодная гальванизация). Используется в районах с приморским климатом для грунтования металлических поверхностей насосов, трубопроводов, а также промышленных конструкций и оборудования и т. д.

## ЦВЕТА

Предлагается серая.

## УПАКОВКА

Тара	375 мл	750 мл и
------	--------	----------

## РАСХОД

7 – 9 м<sup>2</sup>/л для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория A/i «Специальные однокомпонентные покрытия» Тип SB): **500 г/л**.  
Продукт содержит до **493 г/л** ЛОС (готовый к применению).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Т – 300, они должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести в один или два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавив до 5 % Растворителем Т 350.

Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и /или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 45 – 60 минут и покрывается следующим слоем через 9 - 12 часов. После полного высыхания поверхности шлифуются подходящей наждачной бумагой, очищаются от пыли и затем покрываются лаком на водной основе или на растворителе производителя Vitex.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты очищаются Растворителем Т 350 сразу после их использования.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,95 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

## ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr