

Platinum

Enamel Paint For Wooden & Metallic Surfaces
White



Эмаль премиум класса, на растворителе, для внутренних и наружных деревянных и металлических поверхностей (двери, окна, шкафы др.). Обладает отличной укрывистостью, исключительной белизной, эластичностью, прочностью, стойкостью к мытью и моющим средствам и пожелтению.

ЦВЕТА

Предлагается в белом цвете с полуматовой отделкой, а также в широком диапазоне цветов и оттенков, которые можно создать с помощью тонирующей системы Colorfull Vitex.

УПАКОВКА

| | | |
|-------|--------|-------|
| Белая | 750 мл | 2,5 л |
| Базы | 750 мл | 2,5 л |

РАСХОД

14 – 16 м² / л для каждого слоя, на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/d «Продукты для окраски деревянных и металлических внутренних/наружных поверхностей» Тип SB): **300 г/л**. Продукт содержит до **299 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, смолы, пыли, старых покрытий и отшлифованы.

Деревянные поверхности после соответствующей подготовки (нанесение Diaxyl Décor, шпаклевание и оштукатуривание АКРИЛОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ VITEX и шлифование) покрываются грунтовкой VELATURA. Затем поверхности шлифуются соответствующей наждачной бумагой и очищаются от пыли.

Металлические поверхности покрываются антикоррозийной грунтовкой Anti-Rust Primer, Mivio нового типа или Грунтовкой для металлических поверхностей (Metal Primer).

Гладкие металлические поверхности (гальванизированная, алюминиевая и др.) покрываются Грунтовкой для гладких поверхностей или Wash Primer.

На новые деревянные поверхности наносится пропитка для деревянных поверхностей Diaxyl бесцветный или Diaxyl Extra для защиты от микробов и насекомых.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Наносится в два слоя валиком, кистью, разбавив до 3% Растворителем Т 300 или безвоздушным распылителем Airless, разбавив до 3% Растворителем Т 350.



Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 - 4 часа и покрывается следующим слоем через 20 - 24 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Окрашенные поверхности моются через 30 дней после покраски.

Валики, кисти и пятна на полу сначала очищаются Растворителем Т 300, а затем с мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители очищаются Растворителем Т 350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------|---|
| Вязкость | 85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C) |
| Плотность | 1,22 ± 0,02 кг/л для глянцевой белой 1,31 ± 0,02 кг/л для полуматовой белой 1,34 ± 0,02 кг/л для матовой белой (ISO 2811) |
| Блеск | > 90 единиц (Глянцевая) 20 - 40 единиц (Полуматовая) < 15 единиц (Матовая) (ISO 2813) |

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr