

Primer For Glossy Surfaces



PRIMER FOR GLOSSY SURFACES – это однокомпонентная специальная грунтовка для гладких поверхностей. Не содержит токсичных ингредиентов. Обладает отличной эластичностью, адгезией, к поверхностям из алюминия, нержавеющей стали, меди, оцинковки и др. Проста в нанесении, ровно ложится, быстро высыхает, даёт идеальную поверхность для нанесения финишных красок.

- **Однокомпонентная**
- **Не содержит токсичные вещества**
- **Отличная адгезия к поверхностям из алюминия, нержавеющей стали, меди, оцинковки и др.**

ЦВЕТА

Предлагается в светло - сером цвете.

УПАКОВКА

Тара	750 мл	2,5 л
------	--------	-------

РАСХОД

12 – 14 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория **A/i** «Однокомпонентные рабочие покрытия», Тип SB) составляет **500 г/л**. Продукт содержит до **499 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем E 300, должны быть сухими, гладкими, без следов пыли и масел и отшлифованы, соответствующей каждой поверхности, наждачной бумагой (особенно недавно оцинкованные поверхности).

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести в один слой валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт до 3% Растворителем T-350. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше + 35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 45- 60 минут и покрывается следующим слоем через 16-18 часа. После высыхания покрытие шлифуется наждачной бумагой с зернистостью, соответствующей каждой поверхности. Затем очищается от пыли и покрывается эмалевой краской на водной основе или на основе растворителя производителя Vitex. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты очищаются сразу после их использования Растворителем T-350.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,27 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от +5°C до +38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr