

КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

Фасадная акриловая краска класса Премиум плюс создающая покрытие повышенной стойкости.

- Экологичная;
- Практически без запаха;
- Атмосферостойкая;
- Повышенная износостойкость;
- Улучшенная укрывистость
- Легко наносится;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска фасадная акриловая предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

КОЛЕРОВКА

Колеровка краски фасадной осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Exterior Primer

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Содержит специальную смолу и фунгицидные добавки
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморный наполнитель, специальный наполнитель, добавки, вода.
ПЛОТНОСТЬ	БАЗА А — 1,60-1,65 кг/л, БАЗА С — 1,30-1,35 кг/л
РАСХОД	По подготовленной и загрунтованной поверхности до 15 м²/л. в один слой
ВЫСЫХАНИЕ	Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой.
ХРАНЕНИЕ	48 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.olsta.ru