

## Propitex Огнебиозащита EXTRA (I группа)



### Описание продукта

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Назначение и область применения</b> | Средство для огнезащиты и антисептирования древесины для наружных и внутренних работ. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292-2009. Средство предназначено для высокоэффективной комплексной защиты от огня и биопоражений деревянных конструкций и изделий (стен, балок, строительных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков и т. д.), эксплуатируемых в условиях, исключающих интенсивное воздействие атмосферных осадков. |
| <b>Свойства</b>                        | Средство с индикатором: тонирует древесину для контроля качества проводимых работ. Срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет, срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет. При контакте с огнем поверхность вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, перекрывающий доступ кислорода к поверхности и не дающий возможности древесине достигнуть температуры воспламенения.                                                                                                                                                           |
| <b>Состав</b>                          | Антиперены, биоциды, вода, тарный консервант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Фасовка</b>                         | 5 кг; 10 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Нанесение

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка основания</b>        | Древесина должна быть очищена от коры, грязи, пыли, смолы и т. п. Деревянные поверхности, подлежащие обработке антипиреном, не должны быть окрашены или обработаны пленкообразующими составами и не должны подвергаться дальнейшей механической обработке. Перед применением состав необходимо перемешать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Нанесение</b>                   | Наносить валиком, кистью с синтетическим ворсом, краскопультом в 2-4 слоя (до достижения требуемого расхода) без промежуточной сушки, допускается погружение материала в рабочий раствор. Время выдержки в рабочем растворе – 3-5 минут. Емкости и оборудование для работы с препаратом должны быть изготовлены из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия. Через 12-14 дней после обработки древесину можно покрывать лакокрасочными материалами, например, деревозащитными лессирующими составами Propitex Lasur. При использовании других лакокрасочных материалов необходимо в незаметном месте провести пробное окрашивание для определения совместимости получаемых покрытий. |
| <b>Расход</b>                      | Для достижения I группы огнезащитной эффективности расход средства должен составлять не менее 600 г/м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Чистка рабочих инструментов</b> | По окончании работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Время высыхания</b>             | Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов при температуре (16-20)°C и относительной влажности воздуха 60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Температура нанесения</b>       | Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Примечания

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Меры безопасности</b> | Все работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях при температуре не ниже +5°C, при работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду, при нанесении краскопультом дополнительно использовать респиратор. При попадании средства на слизистые оболочки и кожные покровы – смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. |
| <b>Хранение</b>          | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов заморозки до -20°C. Размораживать при комнатной температуре. После вскрытия продукт использовать в течение 14 дней. Гарантийный срок хранения 5 лет.                                                                                                                                                                                |
| <b>Утилизация</b>        | Пустую тару с высохшими остатками плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495 221 66 66 •  
E-Mail: info@profilux.ru  
**www.profilux.ru**

Техническая информация от: Май 2017