

Фактурная краска

Структурная краска
для наружных и внутренних работ



Описание продукта

Назначение и область применения	Для получения декоративного рельефного покрытия, для наружных и внутренних работ. Также применяется в качестве структурного кроющего кварцевого грунта для декоративных штукатурок. Хорошо наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие виды минеральных поверхностей. Покрытие отлично подходит для защиты и оформления фасадов.
Свойства	Краска представляет собой белую однородную массу с консистенцией подобной шпаклевке. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие, выгодно скрывающее мелкие дефекты стен, обладает выраженным маскирующим эффектом. Перекрывает мелкие трещины. Отличается высокой твердостью и атмосферостойкостью.
Цвет	Белый Рекомендуется использовать белую фактурную краску с последующим нанесением цветной краски.
Степень блеска	Матовая
Плотность	Около 1,6 г/см ³
Вид материала	Акрилатно-дисперсионное покрытие для пористого бетона
Состав	Водная акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, молотый мрамор, загуститель, целевые добавки.
Фасовка	9 кг, 16 кг

Нанесение

Основание	Пригодны ровные, прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Возможно применение по: бетонным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным основаниям, а также по основаниям из других строительных плит. Оптимально для газобетонных и других видов строительных блоков.
------------------	---

Подготовка основания	Непрочные покрытия полностью удалить. Поверхности из содержащих цемент материалов (бетон, штукатурки, шпаклевки) должны быть выдержаны для высыхания не менее 3 недель. Минеральные поверхности следует грунтовать глубокопроникающим грунтом Profilux. Основания в виде деревосодержащих плит (ДСП, МДФ, ОСП) должны быть грунтованы блокирующим пятна грунтом. Стыки между такими плитами подлежат планированию и исполнению в качестве деформационных швов, или маскируются снаружи декоративными профилями без перекрашивания. Гладкие основания (гипсокартон, другие строительные плиты) следует дополнительно грунтовать Profilux Краска фактурная. (см ниже). Окрашенные эмалями и лаками поверхности следует обезжирить и придать им шероховатость путем зашкуривания до матового состояния. Перед первым использованием следует испытать материал, его совместимость с основанием, цвет, планируемую технику применения и прочие свойства на подготовленной отдельной поверхности (лист гипсокартона, ДСП и пр.). При обработке фасада пробный участок наносится непосредственно на фасаде и утверждается заказчиком работ.
Расход	Расход краски от 0,7 кг/м ² и выше, в зависимости от основания и требуемой фактуры. В качестве кварцевого грунта 0,35кг/м ²
Колеровка	Красителями для водно-дисперсионных красок или на колеровочной машине по системе Color Mix.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	Время высыхания краски при температуре (18-22)°С и влажности воздуха 60% - 48 часов.
Температура нанесения	Мин + 5 °С, макс. + 30 °С для объекта, материала и воздуха.

Нанесение	Перед использованием материал тщательно промешать. Краска наносится шпателем, валиком, венецианской кельмой, специальным распылителем. В зависимости от свойств поверхности валика и расхода материала при работе может достигаться различный декоративный эффект рельефа. Необходимо учесть, что окрашиваемая архитектурно единая поверхность должна быть укрыта за один раз, т.е. от угла до угла по всей площади для обеспечения равномерной оптики без видимых стыков. Для получения фактуры «шуба» материал равномерно наносят кельмой из нержавеющей стали со средним расходом не менее 0,7 кг/м². После этого производится структурирование валиком из крупнопористого поролона. Один слой достаточен. Для получения декоративных эффектов вместо поролонового валика используют различные декоративные инструменты: венецианскую кельму, шпатели, щетки. При нанесении методом распыления материал следует разбавить до рабочей консистенции (примерно как кефир), в пределах до 2 процентов по объему и профильтровать через сетку с крупной (до 3 мм) ячейкой. При использовании Profilux Краски фактурной в качестве структурной кварцевой грунтовки ее следует разбавить до рабочей консистенции и наносить валиком. Запрещается окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при влажности воздуха выше 85% и при температуре ниже +7°C. Поверхности, подлежащие окраске должны быть защищены от осадков в течение 2 суток до проведения работ и 3 суток после проведения работ. Проведение работ под воздействием прямых солнечных работ и сильном ветре не допускается.
------------------	---

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов заморозки до -20°C. Размораживать при комнатной температуре.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Январь 2017