

# ALPHACRYL PLAFOND

## ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

- Образует белоснежное покрытие
- Благоприятно влияет на экосистему дома (Sikkens ECO Active — 0 % VOC)
- Обладает увеличенным открытым временем, позволяя достичь идеально ровной поверхности и избежать нахлестов
- Устойчива к мытью без применения моющих средств
- Не желтеет

### Описание

Глубокоматовая краска на основе дисперсии акрилового сополимера великолепно подходит для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Повышенное содержание диоксида титана (TiO<sub>2</sub>) в составе краски наилучшим образом влияет на высокую степень белизны финишного покрытия. Увеличенное по сравнению с аналогами открытое время позволяет избежать нахлеста и достичь идеального результата при нанесении краски на поверхность. Абсолютно матовая текстура позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности. Колеруется в светлые оттенки по системе колеровки Acomix. Практически не содержит в составе летучих органических веществ (0 % VOC), что благотворно влияет на экологию внутри помещений.

### Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и т. п.), древесно-стружечным плитам, обоям, а также ранее окрашенным поверхностям.

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Технические характеристики

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	51 %
Плотность	1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4–6 часов
Расход	9–11 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Цвет	Белый
База	W05

Упаковка



### Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль. Проведите подготовку поверхности при помощи грунтовки **Sikkens Alphacryl Primer**, белой или заколерованной в выбранный цвет. Нанесите один-два слоя краски при помощи кисти, валика или безвоздушного распыления.

**Примечание: краска Alphacryl Plafond не подходит для окрашивания поверхностей, покрытых ранее масляными или алкидными красками во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты.**

### Разбавление

Не требуется.

### Распыление

При безвоздушном распылении рекомендуемое рабочее давление: 160–180 бар, диаметр сопла: 0,381–0,432 мм (0,015–0,017 дюйма).

Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	Класс 3 по DIN EN 13300, устойчива к мытью без применения моющих средств
Степень контрастности (укрывистость)	Класс 2 по DIN EN 13300
Содержание летучих органических веществ (VOC)	Менее 1 г/л при норме не более 30 г/л

Степень блеска



Gardner 60°