

SUPERPRICE ФАСАДНАЯ краска



Описание продукта

Назначение и область применения	Предназначена для окраски фасадов зданий, балконов и сооружений. Также подходит для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой (офисы, залы ресторанов, учебные и лечебные заведения, промышленные и административные помещения) и высокой влажностью (кухня, ванная, подвальные помещения и т.п.). Пригодные основания: минеральные, штукатурки на основе цемента и извести, строительные плиты на цементной основе, а также кирпич красный, силикатный кирпич, пеноблоки, газосиликатные блоки, прочные дисперсионные краски и штукатурки.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Механически стойкая • Пригодна к чистке с моющим средством • Высокая паропроницаемость • Отличная укрывистость • Влагостойкая и атмосферостойкая • Стойкая к УФ лучам и выцветанию
Цвет	Белый
Степень блеска	Глубокоматовая
Колеровка	Ручная, красителями düfa Volton-und abtonfarbe для водно-дисперсионных красок или красителем PROFICOLOR.
Плотность	1,52г/см ³
Расход	При однослойном покрытии на гладкой поверхности 8-10 м ² /кг. Расход зависит от выбора молярного инструмента и шероховатости поверхности.
Состав	Дисперсия чистого акрилата, эмульсия полисилоксана, диоксид титана, силикаты, вода, функциональные добавки, консервант.
Фасовка	23кг

Нанесение

<p>Подготовка основания</p>	<p>Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Для обезжиривания поверхность промыть 3-5% раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от пыли. Трещины, неровности, выбоины зашпатлевать фасадной шпаклевкой. Впитывающие основания следует обработать грунтом Profilux PL17A. Поверхности из металлов, дерева и пластика должны быть грунтованы пригодным видом грунта. Например, для дерева и черного металла следует применять грунт Profilux ГФ-21. Для цветных металлов и пластика оптимально использовать Profilux краска Резиновая. Прочные матовые старые покрытия грунтовать не следует. Мелящие старые покрытия рекомендуется обработать механически щеткой или смыть водоструйным методом, после чего грунтовать Profilux PL17A. Рекомендуется проведение тестового грунтования для определения совместимости с основанием грунта или краски.</p>
<p>Нанесение</p>	<p>Кистью, валиком (оптимальный ворс от 18 до 21 мм) или распылителем. Параметры распыления: безвоздушный (форсунка от 0,015 дюйма и выше, давление 100-250 бар), классический пневматический или низкого давления (форсунка от 2,3 мм и выше). При температуре не ниже +5°C и не выше +35. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей в момент нанесения. Обрабатываемый участок фасада следует защищать от воздействия осадков с помощью специальных сеток, тентов или пленок в период перед, в процессе и после нанесения – для обеспечения сухой поверхности и достижения покрытием заданной прочности и декоративных параметров. Рекомендуется нанесение густым слоем, хорошо увлажненным краской валиком, избегая его выкатывания «досуха». Следует следить за соблюдением рекомендованного рабочего расхода, не допуская значимых отклонений и колебаний. Рекомендовано нанесение по направлению сверху фасада, двигаясь к нижней части.</p>
<p>Разбавление</p>	<p>Вода, до 10%</p>
<p>Чистка рабочих инструментов</p>	<p>По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.</p>

Время высыхания	При температуре (20±2)°С и влажности 65 %: между слоями 2-3 часа, полное - 24 часа. При более низкой температуре время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки.
Температура нанесения	Мин + 5 °С, макс. + 30 °С для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Telefon +7 495 221 66 66 •

E-Mail: info@profilux.ru

www.profilux.ru

Техническая информация от: июнь 2018