

## SUPERPRICE ИНТЕРЬЕРНАЯ краска



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Предназначена для окраски потолков и стен по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендуется для окраски гостиных, спален, кабинетов, коридоров и т.п. Не предназначена для полов. Краска не является альтернативным покрытием для замены гидроизоляционных систем и плиточной облицовки при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает хорошей укрывистостью и адгезией</li> <li>• Образует ровное, белое, глубокоматовое покрытие</li> <li>• Экологически безопасна</li> <li>• Износостойкая</li> <li>• Устойчива к лёгкому влажному протиранию</li> <li>• Высокая паропроницаемость</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Степень блеска</b>	Глубокоматовая
<b>Колеровка</b>	Ручная, красителями düfa Volton-und abtonfarbe для водно-дисперсионных красок или красителем PROFICOLOR.
<b>Плотность</b>	1,46г/см <sup>3</sup>
<b>Расход</b>	При однослойном покрытии на гладкой поверхности 8-10 м <sup>2</sup> /кг. Расход зависит от выбора молярного инструмента и шероховатости поверхности.
<b>Состав</b>	Дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, пигменты, наполнители, консервант, целевые добавки, вода.
<b>Фасовка</b>	23кг

## Нанесение

<p><b>Подготовка основания</b></p>	<p>Окрашиваемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать Profilux PL17A. Новые цементные и известково-цементные штукатурки обрабатывать не ранее, чем через 3 недели. Перед окраской очистите основание от пыли, грязи, жира, отслаивающихся частей старых покрытий, клеев или старых обоев. Неровности следует удалить механически и зашпаклевать. Ранее окрашенные глянцевые поверхности следует обработать шлифованием до матового состояния. ДСП, МДФ и ОСП плиты, а также места с пятнами и разводами подлежат обработке блокирующим пятна грунтом.</p>
<p><b>Нанесение</b></p>	<p>Перед покраской тщательно перемешать. При необходимости, при первой обработке, допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски. Следует наносить два слоя для оптимальной оптики. На высококонтрастных основаниях, а также на маловпитывающих поверхностях требуется нанесение дополнительного слоя. Наносить можно кистью, валиком, краскораспылителем, рекомендованными для нанесения воднодисперсионных красок. При нанесении валиком рекомендуется избегать выкатывать его «досуха», для соблюдения равномерности покрытия без полос.</p>
<p><b>Разбавление</b></p>	<p>Вода, до 10%</p>
<p><b>Чистка рабочих инструментов</b></p>	<p>По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.</p>
<p><b>Время высыхания</b></p>	<p>При температуре <math>(20 \pm 2)^\circ\text{C}</math> и влажности 65 %: между слоями 2-3 часа, полное - 24 часа. При более низкой температуре время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки.</p>
<p><b>Температура нанесения</b></p>	<p>Мин + 5 °C, макс. + 30 °C для объекта, материала и воздуха.</p>

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Telefon +7 495 221 66 66 •

E-Mail: [info@profilux.ru](mailto:info@profilux.ru)

[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)

Техническая информация от: июнь 2018