

# PROFILUX Грунт ГФ-021

## универсал

Для наружных и внутренних работ



### Описание продукта

<b>Назначение</b>	Для грунтования железа или стали, окрашенных и загрунтованных цветных металлов, дерева и плит ДСП, ОСП, оргалита, гипсокартона, и других поверхностей для последующего покрытия алкидными эмалями, воднодисперсионными красками и штукатурками.
<b>Свойства</b>	Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, блокирует пятна из основания от смолистых, дубильных и пр. красящих веществ, обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
<b>Цвет</b>	Серый, красно-коричневый.
<b>Состав</b>	Алкидный лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.
<b>Фасовка</b>	1.9кг; 5кг; 20кг

### Нанесение

<b>Подготовка</b>	Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ (мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые покрытия удалить.
<b>Нанесение</b>	Перед нанесением поверхность необходимо очистить от жира, пыли, ржавчины, окалины и других загрязнений. Металлические поверхности обезжирить уайт-спиритом или бензином, хорошо просушить. При необходимости грунтовку разбавить сольвентом или ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении от 5% до 1:1.
<b>Инструмент</b>	Кистью, валиком, методом пневматического и безвоздушного распыления.
<b>Расход</b>	При однослойном покрытии по гладкой маловпитывающей поверхности расход грунта 60-100 г/м <sup>2</sup> . На рельефных основаниях, соответственно, расход выше. Точный расход проверяется пробным окрашиванием.

<b>Время высыхания</b>	Каждого слоя – не более 24 ч при +20°C при понижении температуры до 10-15°C время высыхания может увеличиться в 2-3 раза. Перед нанесением ответственных воднодисперсионных покрытий время сушки составляет не менее 48 часов. Рекомендуется пробное окрашивание.
------------------------	---

## Примечания

<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой оригинальной таре, предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня производства. Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.
<b>Меры предосторожности</b>	Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Покрытие после высыхания безвредно для организма человека. При попадании в глаза или на кожу вымыть большим количеством воды, проконсультироваться у врача. Беречь от огня! Не проводить работы вблизи от открытых источников огня.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Telefon +7 495 221 66 66 •

E-Mail: info@profilux.ru

[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)

Техническая информация от октябрь 2017