

WOODMASTER® БиоТОР®

СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ ДРЕВЕСИНЫ

Назначение:

- защита торцов свежеспиленных материалов от растрескивания и образования линейных деформаций на время естественной сушки
- защита торцевых спилов изделий из древесины в различных, в том числе уже готовых конструкциях (зданиях) от растрескивания
- защита торцевых спилов от избыточного поглощения влаги и возникновения биопоражений

Область применения:

Применяется внутри и снаружи помещений:

- по торцевым спилам свежеспиленных, неокоренных, оцилиндрованных бревен или бруса на период транспортировки и естественной сушки
- по торцевым спилам бревен, бруса, косым разрезам и распилам элементов древесных конструкций при строительстве и эксплуатации готовых изделий



Свойства:

- образует полимерную мембрану сбалансированной паропроницаемости, способствующую равномерному высыханию поверхности
- высокая эластичность состава позволяет сохранить целостность покрытия во время усушечных деформаций древесины
- снижает количество и глубину усушечных трещин
- содержит невымываемый антисептик и высокоэффективную комбинацию фунгицидов
- глубоко проникает в структуру древесины
- не препятствует дыханию древесины
- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
- не скрывает природный рисунок древесины
- не окрашивает древесину и не препятствует ее дальнейшей обработке различными ЛКМ
- не содержит органических растворителей, не имеет запаха

Рекомендации по применению:

Тщательно перемешать. Наносить на чистую, необработанную или очищенную от всех старых лакокрасочных покрытий древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+10^\circ\text{C}$ кистью, валиком, распылителем или методом окунания. Защитить поверхность от попадания влаги до полного высыхания покрытия.

Технические данные:

Состав	модифицированные акриловые сополимеры, высокоэффективные невымываемые биоцидные компоненты, специальные наполнители, целевые технологические добавки
Методы нанесения	кисть, валик, распыление, окунание
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	вода
Температура применения	от $+10^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха менее 80%
Допустимая влажность древесины	до 80%
Количество слоев	1-3
Расход в 1 слой	1 кг на 5 м^2
Время высыхания (при $t^\circ +20\pm 2^\circ\text{C}$)	межслойная сушка - 2 часа, полное высыхание - 24 часа
Блеск покрытия	матовый
Цвет	бесцветный
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	IV (малоопасно)
Прогнозируемый срок службы (снаружи помещений)	до 6 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от $+5^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$ - допускается однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	5; 10 кг

Совместимость с другими ЛКМ:

	Этап работ	Совместимые ЛКМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	1. Предварительная обработка биозащитными пропиточными составами* <i>*в общих случаях не требуется, но допускается при необходимости</i>	WOODMASTER™: Биосепт, Антижук, Биосепт-Транс, Биосепт-Ультра*, Иней, Иней Проф WOODMASTER PROF™: Биосепт Концентрат, Биосепт-Ультра Концентрат*, Антижук Концентрат DALI™: Универсальный антисептик ЭКОДОМ™: БИО**, БИОПРОФ*, Временная защита, Отбеливатель КЕДР™: БИО**, БИОПРОФ* <i>* биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в зеленовато-фисташковый оттенок</i> <i>** биозащитные пропиточные составы окрашивают древесину в бледно-зеленый оттенок</i>
	2. Шпатлевание	EUROTEX™ Шпатлевка для дерева
ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ*	3. Финишная отделка защитно-декоративными составами	АКВАТЕКС™: АКВАТЕКС, АКВАТЕКС Экстра, АКВАТЕКС Гель, АКВАТЕКС Реставратор АКВАТЕКС™: Lazur ЛЮБИМАЯ ДАЧА™ EUROTEX™: Аквалазурь
	4. Финишная отделка лаками для древесины	EUROTEX™: Premium, Лак Яхтный, ЭКО EUROTEX™ Exclusive: Лак паркетный
	5. Финишная отделка красками и эмалями	DALI™: Эмаль для окон и дверей, Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 гладкая и молотковая, Краска резиновая
	6. Финишная огнезащитная обработка	PIREX™: Decor Лак для дерева, Огнезащитная краска

** Необходимо учитывать, что паропроницаемость покрытия, образованного составом WoodMaster™ БиоТОР, после нанесения на него каких-либо финишных покрытий определяется уже финишным покрытием.*

! Советы эксперта:

- цвет состава в таре – белый, при нанесении – белесый; прозрачное бесцветное покрытие образуется на поверхности после нанесения и полного высыхания состава
- в бытовых условиях оптимальный инструмент для нанесения состава – кисть из синтетических волокон