

Эмаль ПФ-266

Универсальная алкидная эмаль для пола



Описание продукта

Назначение и область применения	Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности. Для внутренних работ в сухих помещениях.
Свойства	Высококачественная эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к истиранию. Готова к применению.
Цвет	Золотисто-коричневый, желто-коричневый, красно-коричневый
Степень блеска	Глянцевая
Плотность	1,36-1,40 г/см ³
Вид материала	Эмаль на основе алкидного лака.
Состав	Алкидный лак, пигменты, растворитель (уайт-спирит), сиккатив, целевые добавки.
Фасовка	0,9кг; 1,9кг; 2,7кг; 20кг

Нанесение

Подготовка основания	Эмаль наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, старой отслоившейся краски и жира поверхность; металлические поверхности предварительно очищают от ржавчины, окалины, обезжиривают растворителем (уайт-спиритом).
Нанесение	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1. Эмаль наносится ровным слоем на чистые и сухие полы. Эмаль наносят в 1-2 слоя методом распыления, кистью, валиком. Оптимальны качественные кисти из натуральной щетины, валики, стойкие к действию растворителя. Температура нанесения не ниже +5°C.
Разбавитель	Разбавитель для лакокрасок или заменитель скипидара, уайт спирит, нефрас. Для нанесения кистью, валиком, распылителем: разбавить до 5-10%.
Расход	Зависит от свойств поверхности и цвета эмали. При окрашивании в один слой расход в среднем составляет 100-150 г/м ² . Наиболее надёжным методом установления расхода является пробная покраска на объекте. Оптимальная защита и срок службы покрытия достигается при 2-слойном нанесении.
Чистка рабочих инструментов	Уайт-спирит, нефрас.
Время высыхания	До нанесения следующего слоя (при температуре +20°C и влажности воздуха 50 %) – 24 часа. Поверхность готова к нагрузке через 48 часов. При понижении температуры до +10-15°C время высыхания увеличивается в 2-3 раза.
Температура нанесения	Не ниже +5°C

Примечания

Меры безопасности	Осторожно! Беречь от огня! Воспламеняющаяся жидкость. Во время проведения окрасочных работ и после них в течение 2-х суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Для защиты рук применять резиновые перчатки, глаз- защитные очки. Остерегаться попадания в глаза и открытые участки тела. При попадании эмали на открытые части тела - вытереть чистой ветошью и промыть теплой водой с мылом. Не допускается оставлять в помещении ветошь, питанную эмалью. В случае возгорания тушить углекислотными огнетушителями, воздушно - механической пеной, песком, кошмой.
Хранение	Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и пищевых продуктов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки. Транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Выдерживает 5 циклов заморозки.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Май 2017