

# CapaSol Konzentrat

Специальное, водоразбавляемое, непигментированное средство для грунтования, в концентрированном виде, для наружных и внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	Специальное грунтовочное средство для выравнивания прочных, пористых подложек, с сильной или неравномерной впитывающей способностью. Прекрасно подходит для обработки пористых, впитывающих оснований, таких как штукатурки, необожжённые строительные кирпичи, пористый бетон, природные строительные камни и гипсокартонные плиты, а также бетон, легкий бетон, цементсодержащие сухие смеси и шпаклёвочные массы Disbocret, цементные и ангидритовые бесшовные полы.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ водоразбавляемое,</li> <li>■ высококонцентрированное,</li> <li>■ экологически чистое средство,</li> <li>■ со слабым запахом,</li> <li>■ чрезвычайно эффективное.</li> </ul>
Связующее	Модифицированная, синтетическая дисперсия на водной основе.
Упаковка	10 л
Хранение	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плотность: прибл. 1,0 г/см<sup>3</sup></li> </ul>

## Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Разбавление	Разбавляется водой.
Структура покрытия	<p>На нормально впитывающих основаниях наносимый концентрат CapaSol Konzentrat разбавить 3 – 4 частями воды.</p> <p>Для грунтования очень сильно впитывающих поверхностей применять концентрат CapaSol Konzentrat, разбавив его 4–5 частями воды, и при необходимости наносить его методом «мокрое по мокрому», до полного впитывания.</p>



# Техническая информация G655R NOE

	<p>В большинстве случаев одного покрытия грунтовкой будет достаточно.</p> <p>Для грунтовки бетона, легкого бетона, поверхностей, обработанных растворами на основе цементосодержащих сухих смесей и шпаклёвочных масс Disbocret, цементных и ангидридовых бесшовных полов, концентрат CapaSol Konzentrat разбавить 2 частями воды. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.</p>
Расход	<p>В зависимости от цели применения, а также впитывающей способности и характеристик основания – значение, лежащее в диапазоне прикл. 50–200 мл/м<sup>2</sup>.</p> <p>Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.</p>
Условия применения	<p><b>Нижний температурный предел при обработке и сушке:</b> Температура воздуха и основания должна быть +5 °С.</p>
Сушка/время сушки	<p>При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к последующей обработке.</p> <p>При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.</p>
Инструменты	<p>Наилучший результат достигается при нанесении с помощью кисти или щетки, нанося материал густым слоем и втирая его в поверхность. Нанесение валиком или методом безвоздушного распыления (Airless) возможно, но менее пригодно.</p>
Чистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.</p>
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	<p><b>Безвоздушное нанесение (Airless):</b> Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 бар.</p>
Замечание	<p>Концентрат CapaSol Konzentrat не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергаемые водяной нагрузке.</p>

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>Хранить в местах, недоступных для детей.</p> <p>При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.</p> <p>Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.</p>
Утилизация	<p>Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.</p>
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	<p>Материалы данной категории (кат. A/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. &lt; 1 г/л ЛОС.</p>
Код продуктов ЛКМ	<p>M-GF01</p>
Декларация состава	<p>Дисперсия искусственной смолы, аддитивы, вода, консервант.</p>
Техническая консультация	<p>В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.</p>
Центр обслуживания	<p>Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru</p>

## Техническая информация G655R NOE · Состояние на марта 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua  
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūns: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv