

Акт

г. Караганда

«24» июля 2018г.

«О проведении тестового нанесения теплоизоляционного покрытия Броня Классик на паропроводе АО «Евразиян Фудс» с 16.07. по 22.07.2018г.»

Состав работ:

Нанесение ЖКТМ Броня на поверхность рабочего паропровода. Проверка теплотехнических и эксплуатационных характеристик материала Броня Классик;

Нанесение материала на рабочую поверхность паропровода (190-200С) с послойной просушкой 24часа;

Броня Классик – 6 слоёв с чередованием стеклохолста ПСХТ-450

Температура на не изолированной поверхности - 200С

Температура изолированной поверхности со стеклохолстом – 30С (6 слоёв Брони и 5 слоёв стеклохолста ПСХТ – 450)

При визуальном осмотре изменений свойств материала и повышения температуры на поверхности не обнаружено. Отслоения покрытия нет. Контрольный замер на поверхности покрытия Броня проводился прибором «Елкометр 319» под номером КК11135 (свидетельство о поверке № 08024 действительно до 14.02.2019г.)


Слой теплоизоляционного материала Броня толщиной 3мм(6 слоёв по 0.5 мм) с чередованием стеклохолста снизил температуру на поверхности с 200С до 30С.

Комиссия в составе:

Начальник ТО Тыщук Е.П.



Механик РАФ.цеха Стрелков Д.А.



Представитель ООО «Броня» Кочеганов Х.Х.

