



NUBUCK

(НУБУК)

ЭФФЕКТ МАТОВОЙ ГЛАДКОЙ КОЖИ С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ

Основные характеристики	Образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовую гладкую кожу.
Состав	Водная дисперсия винилового сополимера, наполнитель, добавки, вода.
Плотность	0,68 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	17 %
Область применения	Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.
Подготовка поверхности	Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.
СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ	РАСХОД
Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) – грунтовка для подготовки основания	2,5 л / до 50 м ² в один слой
Sous-couche – грунтовка под декоративное покрытие	2,5 л / до 30 м ² в один слой
Nubuck – декоративное покрытие	2,5 л / до 16 м ² в два слоя

Нанесение

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche (Су куш), колерованную в цвет покрытия Nubuck валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). Через 6 часов (после высыхания грунтовки) тщательно перемешать количество декоративного материала, необходимое для отделки одной стены, потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не

более 70 %. Материал из разных партий следует перемешивать в одной ёмкости!

Нанесение в 2 слоя: первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м². Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета.

Нанесение в 3 слоя: первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м². Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета. Через 4 часа наносят третий слой материала, колерованного в сочетаемый цвет. Материал наносят кельмой (5580) тонким слоем участками до 1 м² разнонаправленными движениями частично перекрывая цвет первых двух слоев.

Уход за покрытием	Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!
Расход	0,16-0,26 л/м ² . Реальный расход зависит от выбранной фактуры.
Время высыхания	Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Nubuck - 2 ч межслойная сушка (полное высыхание через 24 ч).
Колеровка	По каталогу Nubuck. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.
Очистка инструмента	Водой, сразу после окончания работы.
Срок годности	1 год со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С. При длительном хранении допускается расслоение материала в банке. Перед нанесением материал обязательно тщательно перемешать!
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
Фасовка, л	1 / 2.5

ИНСТРУМЕНТ



Валик - 737



Кисть - 235



Кельма - 5580

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016