

Эмаль ПФ-115

Универсальная алкидная эмаль для внутренних и наружных работ



Описание продукта

Назначение и область применения	Универсальная эмаль на основе алкидного лака. Предназначена для окраски любых металлических и деревянных поверхностей, ДВП, ДСП; для окраски мебели, дверей, оконных переплетов, батарей отопления, других элементов интерьера и экстерьера. Эмаль готова к применению. Покрытие отличается высокой атмосферостойкостью, износоустойчивостью.
Свойства	Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды, атмосферных осадков и растворов моющих средств. Готова к применению.
Цвет	Белый (матовый, глянцевый), бежевый, светло-зеленый, желто-зеленый, красный, вишневый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, серый, синий, черный.
Степень блеска	Глянцевая, матовая
Плотность	1,30-1,40 г/см ³
Вид материала	Эмаль на основе алкидного лака.
Состав	Алкидный лак, пигменты, растворитель (уайт-спирит), сиккатив, целевые добавки.
Фасовка	0,9кг; 1,9кг; 20кг

Нанесение

Подготовка основания	Эмаль наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, старой отслоившейся краски и жира поверхность; металлические поверхности предварительно очищают от ржавчины, окалины, обезжиривают растворителем (уайт-спиритом).
Нанесение	Перед нанесением материал тщательно размешать. Если при хранении образовалась пленка, то ее предварительно следует удалить. при необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром. Эмаль наносят в 1-2 слоя методом распыления, кистью, валиком. Оптимальны качественные кисти из натуральной щетины, валики, стойкие к действию растворителя. Температура нанесения не ниже +5°C.
Разбавитель	Разбавитель для лакокрасок или заменитель скипидара, уайт спирит, нефрас. Для нанесения кистью, валиком, распылителем: разбавить до 5-10%.
Расход	Зависит от свойств поверхности и цвета эмали. При окрашивании в один слой расход в среднем составляет 100-150 г/м ² . Наиболее надёжным методом установления расхода является пробная покраска на объекте. Оптимальная защита и срок службы покрытия достигается при 2-слойном нанесении.
Чистка рабочих инструментов	Уайт-спирит, нефрас.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя эмали при температуре 20°C и влажности воздуха 65% — 24 часа.
Температура нанесения	Не ниже +5°C

Примечания

Меры безопасности	Осторожно! Беречь от огня! Воспламеняющаяся жидкость. Во время проведения окрасочных работ и после них в течение 2-х суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Для защиты рук применять резиновые перчатки, глаз- защитные очки. Остерегаться попадания в глаза и открытые участки тела. При попадании эмали на открытые части тела - вытереть чистой ветошью и промыть теплой водой с мылом. Не допускается оставлять в помещении ветошь, пропитанную эмалью. В случае возгорания тушить углекислотными огнетушителями, воздушно - механической пеной, песком, кошмой.
Хранение	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. Стабильность сохранения в плотно закрытой оригинальной упаковке гарантируется в течение 24 мес.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Май 2017