

DALI® КРАСКА РЕЗИНОВАЯ для кровли, цоколя, фасада

Назначение:

- защитно-декоративное окрашивание крыш, фасадов, цоколя зданий и сооружений, требующих долговременной эксплуатации и подверженных образованию трещин
- декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха или неотапливаемых

Область применения:

Снаружи и внутри помещений:

- по минеральным поверхностям (шифер волнистый и плоский, черепица цементно-песчаная, бетонные изделия, кирпич, цементно-стружечные плиты, асбестоцементные плиты, фиброцементные плиты, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон)
- по различным конструкциям (панели, модули) из воздушно-сухой древесины, ОСБ, ДСП, ДВП применяемых при строительстве каркасно-панельных и модульных домов
- по оцинкованной стали, загрунтованным металлическим поверхностям, по искусственной черепице (напр., Ондулин)



Свойства:

- образует резиновое глубоко матовое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям
- отличается высоким сопротивлением к растрескиванию, идеально подходит для новых зданий с естественной усадкой
- скрывает трещины (до 3-х мм) и мелкие дефекты основания, препятствует образованию новых трещин
- содержит активный антисептик, обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка
- атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40°C до +40°C
- устойчива к воздействию УФ-излучения
- выдерживает влажную чистку фасадов с применением моющих средств
- тиксотропная: легко наносится на фигурные поверхности, равномерно распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не стекает с кромок и не образует подтеков
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- усиливает шумоизоляцию кровли
- не имеет неприятного запаха

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°C кистью, валиком или распылителем.

Металлические поверхности очистить от старых покрытий, обезжирить и просушить. Изделия из черного металла загрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 или аналогичными.

Технические данные:

Состав	суспензия пигментов, загустителей, адгезионных и других функциональных добавок в смеси полиакриловых дисперсий
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, не более 5% от общей массы краски
Разбавитель	вода
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1кг до 5м² в зависимости от качества поверхности, толщины слоя и используемого инструмента
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка на вертикальных поверхностях – 1 час межслойная сушка на горизонтальных поверхностях – до 2 часов окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток
Блеск покрытия (ед./класс)	3/глубокоматовый
Цвет	- белый (база А), бесцветный (база С) - зеленый, коричневый, красно-коричневый, терракотовый, серый
Колеровка автоматическая	по каталогам: NCS 1950, Nova 2024, RAL
Колеровка ручная	- колеровочными красками Dali™ - универсальными колерными пастами Dali™, но не более 4% от массы краски

Прогнозируемый рок службы покрытия (снаружи помещений)	до 5 лет
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды (при t° +20±2°C)	не менее 5 суток
Смываемость плёнки краски, г/м²	не более 2,0
Относительное удлинение при разрыве	не менее 150%
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5°C до +35°C - выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	18 месяцев в заполненной герметичной таре
Фасовка	3; 6; 12кг

Совместимость с другими ЛКМ:

Этапы работ	Совместимые ЛКМ
1. Предварительная очистка поверхности от биопоражений	DALI™ Универсальный антисептик
2. Предварительное грунтование	DALI™: Нано-грунтовка, Грунтовка Укрепляющая, Грунт-концентрат Влагозащитный ЭКОДОМ™ Грунтовка Проникающая
3. Специальная обработка	DALI™: Гидростоп

! Советы эксперта:

- осуществляя ручную колеровку краски, необходимо придерживаться нескольких правил:
 - колеровать сразу то количество краски, которое потребуется на весь объем работ (в случае, если материала не хватит или если он колеруется постепенно, воспроизвести точно такой же цвет вручную – практически невозможно), смешав все в одной емкости
 - колорант (краску или пасту) вводить постепенно, постоянно перемешивая и оценивая результат
 - колорант вводить в количестве, не превышающем указанного производителем (в данном случае – 4% от общей массы краски); именно это количество не изменит малярных и эксплуатационных свойств и не повлияет на прогнозируемые сроки службы покрытия
- в процессе нанесения краски важно тщательно откатывать валик на ребристой части малярной ванночки для удаления излишков
- краску рекомендуется тщательно раскатывать по поверхности тонким слоем