

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Интерьерная акриловая краска класса премиум для стен и потолков во всех типах сухих и влажных помещений.

- ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ Olsta SelfSmooth
- 1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13 300
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПОТЕКОВ И СЛЕДОВ ОТ ИНСТРУМЕНТА
- ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ, ЛЕГКОЕ В УХОДЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для стен и потолков предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Может применяться для окраски стен и потолков помещений в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (коридорах, игровых, буфетных, спальнях, музыкальных, гимнастических и спортивных залах, классных комнатах, кабинетах учителей и врачей, палатах, вестибюлях, столовых, физиотерапевтических кабинетах и т.п.).

КОЛЕРОВКА

Колеровка краски для стен и потолков осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Monicolor, NCS, RAL др.

Используйте Базу С только в колерованном виде.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте www.olsta.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

| | |
|------------------------|--|
| ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | Технология Olsta SelfSmooth «Гладкое нанесение без потёков» |
| СОСТАВ | Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный наполнитель, добавки, вода. |
| ПЛОТНОСТЬ | БАЗА А — 1,30-1,35 кг/л, БАЗА С — 1,30-1,35 кг/л |
| РАСХОД | По подготовленной и загрунтованной поверхности до 14 м ² /л. в один слой |
| ВЫСЫХАНИЕ | Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 24 часа, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | Рабочие инструменты промыть водой. |
| ХРАНЕНИЕ | 48 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C. |

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.olsta.ru