



DECORUM VERNIS CRAQUELURE BASE CLASSIQUE

(ДЕКОРУМ ВЕРНИС КРАКЕЛЮР БАЗА
КЛАССИК)

**ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ. ИМИТАЦИЯ
ПОТРЕСКАВШЕГОСЯ ПОКРЫТИЯ**

Основные характеристики

Применяется для создания имитации потрескавшегося красочного покрытия; используют в качестве промежуточного слоя между двумя слоями лакокрасочных материалов, вызывая растрескивание внешнего красочного слоя и проявляя в трещинах нижний слой; в качестве нижнего слоя используют грунтовку Sous-couche или любую водно-дисперсионную краску VINCENT, а в качестве внешнего слоя – грунтовку Sous-couche или краски VINCENT: Conformat, Brillance Blanc, Intérieur Mat 3.

Состав

Виниловый полимер, пеногаситель, вода.

Плотность

1,03 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ

21 %

Область применения

При декоративной отделке стен помещений общественных и жилых зданий по загрунтованным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) – грунтовка для подготовки основания

Sous-couche – грунтовка

Decorum Vernis Craquelure base Classique – лак декоративный

Sous-couche – грунтовка

РАСХОД

2,5 л / до 50 м² в один слой

1 л / до 12 м² в один слой

1 л / до 9 м² в один слой

1 л / до 12 м² в один слой

Нанесение

На ровную, обеспыленную поверхность нанести колерованную в выбранный цвет грунтовку Sous-couche или любую водно-дисперсионную краску VINCENT. Грунтовку/краски наносят валиком (737) в один слой, на контрастные основания - в два слоя. Через 6 ч нанести валиком (737) или кистью (235) в один или два слоя лак Decorum Vernis Craquelure base Classique (от толщины слоя лака зависит размер трещин красочного покрытия - чем толще слой лака, тем шире будут трещины). Межслойная сушка лака - 2 ч. Раскатывать материал следует разнонаправленными движениями, так как от этого зависит рисунок будущих трещин. Как только слой лака станет сухим на ощупь и в течение последующих двух часов валиком (737) нанести в один слой выбранный для верхнего слоя материал, колерованный в требуемый цвет. Трещины на красочном слое начнут появляться в течение первого часа после нанесения краски, а их формирование закончится в течение следующего часа. Для получения ярко выраженного эффекта трещин рекомендуется использовать в качестве нижнего и верхнего слоёв материалы контрастных цветов. Все материалы наносят при температуре плюс (18-25) °С; запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °С и при относительной влажности воздуха более 70 %. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².

Уход за покрытием	Протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения
Расход	0,11-0,13 л/м ² .
Очистка инструмента	Водой сразу после окончания работы.
Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
Фасовка, л	1

ИНСТРУМЕНТ



Валик - 737

Кисть - 235

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016