



## DECORUM VILLAGE (ДЕКОРУМ ВИЛЛЯЖ) ПОКРЫТИЕ, ИМИТИРУЮЩЕ СТЕНЫ САМАННЫХ ДОМОВ

### Основные характеристики

Матовое покрытие, позволяет создавать большое количество декоративных узоров; способствует улучшению акустических свойств помещения.

### Состав

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция кристаллический (мрамор), длинноволокнистые производные целлюлозы.

### Плотность

1,40 г/см<sup>3</sup>

### Массовая доля нелетучих веществ

55 %

### Область применения

Для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий по загрунтованным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К3 по СП 71.13330.2017.

### Подготовка поверхности

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. В помещениях с повышенной влажностью следует применять влагостойкие шпаклевки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, kleевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

<b>СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ</b>	<b>ПАСХОД</b>
Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания	2,5 л / до 50 м <sup>2</sup> в один слой
Sous-couche micro granitée - грунтовка под декоративное покрытие	4 кг / до 27 м <sup>2</sup> в один слой
Decorum Village - декоративное структурное покрытие	12 кг / до 12 м <sup>2</sup> в один слой
Sous-couche - грунтовка	2,5 л / до 30 м <sup>2</sup> в один слой
Cire Deco - лессирующая краска	2,5 л / до 25 м <sup>2</sup> в один слой
Decorum Vernis - защитный лак	2,5 л / до 25 м <sup>2</sup> в один слой

## Нанесение

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche micro granitée, валиком (737) или кистью (235) в один слой. После высыхания грунтовки материал Decorum Village следует тщательно перемешать и в дальнейшем наносить при температуре плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °C. Материал Decorum Village наносят кельмой (2070) в один или несколько слоев в зависимости от выбранной фактуры, а фактуру создают с помощью той же кельмы или рукой. На полученную поверхность после ее высыхания наносят валиком (737) или кистью (235) неколерованную грунтовку Sous-couche. Затем валиком (737) или кистью (235) наносят предварительно колерованную лессирующую матовую краску Cire deco, которая образует полупрозрачное защитное покрытие и позволяет получить эффект "патины". Не дожидаясь высыхания, удалить излишки краски Cire deco с рельефной поверхности с помощью губки (26041) или рукавицы (44010). Для дополнительной защиты и повышения стойкости к влажной уборке можно нанести лак Decorum Vernis. Лак наносят валиком (737) или кистью (235) в один или несколько слоев после полного высыхания Cire Deco. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м<sup>2</sup>.

<b>Уход за покрытием</b>	Без защитного лака Decorum Vernis - протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения; с нанесённым защитным лаком Decorum Vernis – лёгкая влажная уборка мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства через две недели после нанесения лака. После применения моющего средства покрытие следует протереть мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной чистой водой.
<b>Расход</b>	1,0-2,0 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	Sous-couche micro granitée - 6 ч, Decorum Village - 12 ч, Sous-couche - 6 ч, Cire deco - 12 ч.
<b>Очистка инструмента</b>	Водой сразу после окончания работы.
<b>Срок годности</b>	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.
<b>Транспортирование и хранение</b>	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка, кг</b>	12

---

**ИНСТРУМЕНТ**

Валик - 737



Кисть - 235



Шпатель - 2602



Кельма - 2070



Губка - 26041

Рукавица -  
44010

**Качество продукции обеспечивается системами Менеджемента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016**